

## ホックチューブに新しくラインナップが追加されました!

高耐候・不燃タイプ：HTYM型

(受注生産品)

RoHS  
RoHS指令  
対応品

軽い、強いシート材料

SUS製ホック

紫外線  
防止加工吸水  
防止加工フッ素  
防汚加工ホック部はSUS製ホックにより  
火気使用時のケーブル保護等、  
幅広い用途にご使用頂けます!

## 用途

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等  
様々な用途にご使用下さい

## 特長

1. 電線をホックチューブで巻き込み、ホックを止めることでケーブル、配管等の結束作業が簡単にできます。
2. ガラス繊維の基布に特殊配合のPVC樹脂を施した不燃シート材料です。
3. 自在性に富んでいるため、点検、メンテナンスが容易に行えケーブル配線や変更による分岐線もどこからでも取り出すことができます。
4. 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
5. 高耐候性のため、屋外でも使用可能です。

※密閉構造ではありませんので、結束部から水が浸入するような環境での使用は避けてください。(水中での使用、屋外において雨水が浸入するような向きでの使用など)

## 材質

シート : 不燃シート  
※ガラス繊維にPVC樹脂コーティング

ホック : SUS製 (ピッチ100mm)

シート色 : グレー

品番	結束径φ(mm)	シート巾(mm)	定尺(m)
HTYM-30	30	125	10
HTYM-40	40	155	10
HTYM-50	50	185	10

※上記以外のサイズも製作致します。  
お気軽にご相談ください。

## シート材料仕様 国土交通大臣認定品・日本防災協会認定品

項目	測定値	測定方法
幅(cm)×長さ(m)	104×50	JIS 1096
重量(g/m <sup>2</sup> )	815	JIS 6404
厚み(mm)	0.56	JIS 6404
引張強度(N/cm)	タテ1121 ヨコ1171	JIS L1096 A法
破断伸び率(%)	タテ4.7 ヨコ6.4	JIS L1096 A法
引裂強さ(N)	タテ178 ヨコ200	JIS L1096 C法 トラペジッド法
耐寒性	タテ-25℃ ヨコ-25℃	JIS M 7102
耐水度(mm)	2000以上	JIS L 1096 A法 静水圧法

認定番号
不燃材料 NM-1855
シート材料 MEMM-0029
防災製品番号 F-20031
自主検査
JIS C 3521 垂直トレイ試験

・表の物性データはJISの定める測定方法および当社方法に基づいた測定値です。

・新計量法に基づく国際単位系SIを表示しています。

・表の数値は測定値であって保証値ではありません。

**篠原電機株式会社** 製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp  
URL:http://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号  
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409

□ 大阪 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号  
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2丁目20番6号  
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□ 京都 〒601-8303 京都市南区吉祥院向田東町10番地  
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

□ 沼津 〒410-0053 沼津市寿町21番5号  
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 北関東 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目14番14号  
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444

□ 神戸 〒652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目3番7号  
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525

□ 中部 〒461-0011 名古屋市長区白壁2丁目4番30号  
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 金沢 〒921-8807 石川県野市市二日市町  
55番1ドルフⅢ201  
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

□ 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ  
2丁目1-10号ロイヤルオフィスビル1-B  
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□ 山口 〒745-0844 山口県周南市速玉町1番26号  
TEL 0834-21-5061(代) FAX 0834-21-5062

□ 工場 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20  
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755