

プラスチックねじ

(商品コードPN)




特 長

- 1.エンジニアリングプラスチックのなかで最も高い強度、弾性率をもっています。
- 2.潤滑油、ガソリン、各種有機溶剤、アルカリなどに対する耐薬品性に優れています。
- 3.汎用ポリアミド(PA6、PA66)に比べて吸水しにくく、吸水による強度低下や寸法変化が少ないプラスチックです。
- 4.疲労特性、クリープ特性に優れています。
- 5.連続使用温度:105℃(UL設定温度)
- 6.燃焼性:UL94 HB

〈機械的性質〉

	M3	M4	M5	M6	M8
引張破断荷重(kN)	0.85	1.499	2.407	3.106	5.335
ねじり破断トルク(N・m)	0.36	0.85	1.65	2.74	6.22

樹脂ローレット(AR)


PC(ポリカーボネート)製
白

M	M3		M4	
L(mm) \ 品番/入数	品 番	入 数	品 番	入 数
6	AR306	500	AR406	500
8	AR308	500	AR408	500
10	AR310	500	AR410	500
12	AR312	500	AR412	500

※ご依頼時は品名を必ず明記してください。

スペーサー(SP)


材質: POM(ポリアセタール)製



呼び径	3		4		5	
d(mm)	3.2		4.3		5.3	
D(mm)	6		8		9	
L(mm) \ 品番/入数	品 番	入 数	品 番	入 数	品 番	入 数
3	SP303	1,000				
4	SP304	1,000	SP404	1,000	SP504	1,000
5	SP305	1,000	SP405	1,000	SP505	1,000
6	SP306	1,000	SP406	1,000	SP506	1,000
7	SP307	1,000	SP407	1,000		
8	SP308	1,000	SP408	1,000	SP508	500
9						
10	SP310	1,000	SP410	500	SP510	500
11	SP311	1,000				
12	SP312	1,000	SP412	500	SP512	500
13	SP313	1,000				
14	SP314	1,000				
15	SP315	1,000	SP415	500	SP515	500
16	SP316	500				
17	SP317	500				
18	SP318	500	SP418	500		
19						
20	SP320	500	SP420	250	SP520	250
25	SP325	500	SP425	250	SP525	250
30	SP330	500	SP430	250	SP530	200
35	SP335	250	SP435	200	SP535	100
40	SP340	250	SP440	200	SP540	100
45	SP345	200	SP445	100	SP545	100
50	SP350	200	SP450	100	SP550	100

スペーサーナット(SN)

POM(ポリアセタール)製



呼び径	M3	
L(mm) \ 品番/入数	品 番	入 数
10	SN310	1,000
12	SN312	1,000
15	SN315	1,000
20	SN320	500
25	SN325	500
30	SN330	500