ネオシール（不乾性パテ）

（商品コードBB）

ネオシールブランドは工業用パテのスタンダードとして、国内で最も多くの方にご愛顧いただいている製品です。
1956年の発売開始以来、建築工事や船舶、鉄道車両等様々な分野で使用されており、特に公共工事に対する実績も豊富です。

ネオシール　B-3

ネオシール　B-W

ネオシール　B-1

〈使用方法〉
・ご使用前に施工箇所の油分、水分、汚れ等を除去し乾燥させてください。
・手作業で作業ができます。場合によってはヘラを使用されると便利です。
・余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。

用　途

1.防水、防虫、防塵等が求められる箇所の隙間シールに。
2.ケーブルや各種配管貫通部のシールに。
3.樹木剪定後の切り口保護に。

特　長

1.粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
2.きめが細かく、べたつかない為、作業が容易です。
3.無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
4.低温時の作業性に優れています。

商品名	ネオシール B-3	ネオシール B-W	ネオシール B-1	試験方法
色　調	ダークグレー	ホワイト	ライトグレー	目視
針入度	64	65	63	JIS A 5752（100g/5sec）
比　重	2.05	2.05	2.05	水中置換法
加熱減量（%）	0.15	0.12	0.10	JIS A 5752（110℃×3hr）
耐熱性	異常なし	異常なし	異常なし	自社測定法（80℃×72hr）
耐寒性	異常なし	異常なし	異常なし	自社測定法（-20℃×72hr）
漏水性	異常なし	異常なし	異常なし	自社測定法（20℃×168hr）
吸水率（%）	0.03	0.04	0.02	自社測定法（20℃×72hr）
電気絶縁体積抵抗率	2.96×10^{13}	1.41×10^{14}	1.70×10^{14}	JIS K 6911:5.13 抵抗率
金属腐食性	異常なし	異常なし	異常なし	自社測定法（100℃×3hr）Fe、Al
樹脂移行性	異常なし	異常なし	異常なし	自社測定法（20℃×168hr）アクリル、ABS
保油性　浸透枚数	1枚	1枚	1枚	JIS A 001（100℃×5hr）
保油性　浸透幅	1.1mm	1.2mm	1.2mm	JIS A 001（100℃×5hr）
難燃性	—	—	UL-94 V-0 レベル	プラスチック材料の燃焼性試験 UL-94 準拠
梱包数	1kgブロック×20個入/ケース			

キクネン B-7V（ねずみ忌避パテ）

用　途

1.ネズミの侵入口の穴塞ぎに。
2.ビル、工場、倉庫、厨房等のケーブルや配管貫通部のシールに。
3.無電柱化（電線地中化）工事のケーブルや配管貫通部のシールに。

特　長

1.カプサイシン（トウガラシの辛み成分）配合。
2.きめが細かく、べたつかない為、作業が容易です。
3.難燃性優秀（プラスチック材料の燃焼性試験 UL-94 準拠）です。

品　番	梱包数／販売単位
B-7V	1kgブロック×10個入/ケース

プラシール NF-12HM（耐火パテ）

用　途

ケーブル防火区画貫通部の防火措置

特　長

1.不乾性のため、再通線作業が容易です。
2.低温時でも硬くなりにくいので作業性が容易です。
3.使いやすいスリット入りです。

《適用工法》
●国土交通大臣認定工法
中空壁：PS060WL-1161、1159、0869、0575/PS045WL-0880
片壁：PS060WL-0898　ALC・コンクリート壁：PS060WL-1158
コンクリート床：PS060FL-1160　ALC・コンクリート床：PS060FL-0585
●（一財）日本消防設備安全センター評定工法
ALC・コンクリート壁：KK24-011号、013号

品　番	梱包数／販売単位
NF-12HM	1kgブロック×10個入/ケース

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。